



WP7-101 Univerzális Tetőszigetelő

Folyékony MS POLIMER tetőszigetelő

- ✓ 100% vízhatlan és UV ellenálló, már 1 mm rétegvastagságtól
- ✓ Jól tapad EPDM, fa, csempe, és fém tetőanyagokhoz.
- ✓ Tartósan vízhatlan és szél ellenálló.
- ✓ Tartósan rugalmas és lépésálló

Műszaki információk

- Alap: 1K MS Hibrid polimer.
- Szín: fekete.
- Szag: szagtalan.
- Kikeményedés: térhálósodik a levegő páratartalmával való reakcióval.
- Konzisztencia: paszta
- Relatív sűrűség: 1,45.
- Feldolgozási hőmérséklet: +5°C és +35°C-on.
- Hőállóság: -40 °C és +90 °C között.
- Bőrképződés: 1 óra.
- Kikeményedés:
 - 24 óra elteltével: > 2 mm.
 - 72 óra elteltével: > 4 mm.
- Zsugorodás (DIN EN ISO 10563): ≤ 4%.
- Keménység (Shore A EN 53505): 35.
- Szakítószilárdság (EN 53504 S2): 1,0 N/mm².
- E-modulus (EN 53504 S2): 0,4 N / mm².
- Szakadási nyúlás (EN 53504 S2): +/- 300%.
- Felhasználhatósági időtartam: 12 hónap, zárt, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolva
- Biztonsági intézkedések: kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Termék

Jellemzők

A WP7-101 univerzális tetőszigetelő egy folyékony MS hibrid polimer, amely könnyen alkalmazható. Gyorsan vízálló tömítőmembránná keményedik, amely nagyon hosszú élettartamú. Az univerzális tetőszigetelő alkalmas közepes méretű tetők javítására, szigetelésére és felújítására is, vízszintesen és függőlegesen is alkalmazható a legtöbb tető- és építőanyagra. Enyhén nedves felületre is felvihető, és 2 óra elteltével esőálló.

Alkalmazás

Tetőszigetelés és felújítás.

A tető részeinek, például csövek, áttörések, csatlakozások, átmenetek, élek és oldalak gyors és tartós tömítése.

Tetőelemek és kis lapostetők felújítása.

Szivárgások javítása EPDM, ólom, cink és réz bádoggal felületeken.

Kerti faanyagok föld alatti részének víz és korhadás elleni védelme.

WP7-101 Univerzális tetőszigetelő - 4Les doboz

602470000

Használata

- Tiszta és stabil felületre vigye fel, enyhén nedves felületekre is alkalmas.
- Erősítse meg a törékeny tetőfelületeket, csatlakozásokat, varratokat és sarkokat üvegszál szalaggal. A nagyobb területeket ($> 4 \text{ m}^2$) üvegszál hálóval kell megerősíteni.
- Vigyen fel ecsettel vagy spatulával egy réteget, amit legalább 1 mm vastagságban kell alkalmazni.
- Használat után tisztítsa meg azonnal a szerszámokat a Tec7 Cleanerrel

Tesztelje a tapadást EPDM-en és műanyagokon.

Elszíneződés és / vagy tapadásvesztés fordulhat elő bitumenes anyagokon, de alkalmazható palával fedett tetőkre is.

Nem alkalmas állandóan víz alatt levő felületekre

Fogyás: 1mm vastagságra: 1 liter / m^2 . A fogyasztás az aljzat érdességétől függően változik.

