



Foam Tack Pro

RAGASZTÓ HAB

- ✓ Könnyen használható
- ✓ Erős tapadás
- ✓ Alacsony tágulás
- ✓ Beltéri és kültéri használatra is alkalmas

ragasztás, szerelés, tömítés

Technikai információ

- Alapanyag: poliuretán
- Megkötés: polimerizáció a (levegő) páratartalom által
- Szín: rózsaszín • Bőrképződés (23°C-on és 50% RH-nál) FEICA TM 1014: 5 perc
- Terhelhető (23°C-on és 50% RH-nál): 60 perc
- Alakmegőrzés (FEICA TM 1004): <1% torzítás
- Sűrűség: 22 kg/m³ • Hővezetőképesség (FEICA TM 1020): 0,034 W/mK
- Hangszigetelés: 60 dB
- Nyúlás (ETAG 004 - ETICS): 0,12 N/mm²
- Csiszolószilárdság: >0,43 N/mm²
- Feldolgozási hőmérséklet: környezet: -5°C/+30°C és termék: +5°C/+25°C (ideális: +20°C)
- Hőmérsékleti ellenállás: -50°C / +90°C; csúcs hőmérsékletek: -65°C/+130°C
- Ellenállás: időjárásálló, vízálló és rothadásálló; érzékeny az UV-fényre
- Szavatosság: legalább 15 hónapig, ha eredeti, zárt csomagolásban és száraz, hűvös helyen tárolják
- Kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot a termék használata előtt!

Csomagolás

Foam Tack Pro - aeroszol 750ml

670009000

Termék

Jellemzők

- Az év minden szakában használható PU ragasztóhab, rendkívül alacsony utólagos tágulással, beltéri és kültéri használatra, -5°C-tól +30°C-ig.
- Az első választás minden szerelési és ragasztási munka esetén, ahol a sebesség, az erő és a hőszigetelő képesség fontos tulajdonságok.
- Jó tapadás minden építőanyaghoz, kiváló hő- és hangszigetelő képességgel.

Felhasználási területek

- Kemény szigetelőpanelek, sejtes betonblokkok, téglák és egyéb építőelemek hideg hőhid nélküli ragasztása.
- Gipszkarton panelek rögzítése falakhoz és keretekhez, valamint bútorlapok és beltéri elemek rögzítése.
- Ablakpárkányok pozicionálása.

Használat

- 2023. augusztus 24-től ipari vagy szakmai felhasználás előtt megfelelő képzés szükséges.
- Erőteljesen rázza fel az aeroszolt legalább 30 másodpercig.
- Vigyen fel ragasztót sávokban tiszta és stabil felületre.
- Ragassza össze az elemeket két perc elteltével, mielőtt a bőrképződés bekövetkezne.
- Szükség esetén támassza meg függőlegesen összeragasztott alkatrészeket.
- A vizes permetezés az alkalmazás előtt vagy után felgyorsítja a tapadási reakciót, és elősegíti az egyenletes sejtszerkezet kialakulását.
- A friss habot, ha szükséges, távolítsa el a Tec7 Spray & PUR Cleaner-rel, és tisztítsa meg a kezét a Powerwipes-szal.
- Az kikeményedett habot távolítsa el a Remove ALL segítségével.
- Nem alkalmas teherhordó építőelemekhez.
- Nem tapad PE, PP és más zártcellás szerkezetű műanyagokhoz.
- 60 perc elteltével terhelhető és befejezhető.
- Tárolja függőlegesen és szállítás közben rögzítse.

